

Издание официальное

СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 380—57
	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО И ПОВЫ- ШЕННОГО КАЧЕСТВА Марки и общие технические требования	Взамен ГОСТ 380—50 в части разд. I и II
		Группа В20
<p>Настоящий стандарт распространяется на углеродистую горячекатаную сталь обыкновенного и повышенного качества, выплавляемую мартеновским или бессемеровским способом.</p> <p>Отдельные виды этой стали поставляются по специальным стандартам, устанавливаемым на основе настоящего стандарта.</p> <p>В части норм химического состава стандарт распространяется на слитки, блюмсы, заготовки, поковки, штамповки, трубы, ленту и проволоку.</p> <p style="text-align: center;">I. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</p> <p>1. В зависимости от назначения и гарантируемых характеристик, сталь подразделяется на три группы:</p> <p>Группа I — сталь, поставляемая по механическим свойствам.</p> <p>Группа II — сталь, поставляемая по химическому составу.</p> <p>Группа III — сталь повышенного качества, поставляемая одновременно по химическому составу и по механическим свойствам.</p> <p>2. В зависимости от групп, сталь изготавливается следующих марок:</p> <p>а) сталь группы I</p> <p>бессемеровская — марок БСт. 0, БСт. 3кп, БСт. 3, БСт. 4кп, БСт. 4, БСт. 5, БСт. 6.</p> <p>мартеновская » Ст. 0, Ст. 1, Ст. 2, Ст. 3кп, Ст. 3, Ст. 4, Ст. 4а, Ст. 5, Ст. 6, Ст. 7.</p> <p>б) сталь группы II</p> <p>бессемеровская — марок Б09кп, Б09, Б16кп, Б16, Б23, Б33,</p> <p>мартеновская » М09кп, М12кп, М18кп, М18, М21, М26, М31, М44, М56.</p> <p>в) сталь группы III</p> <p>мартеновская — марок М09, М12, М16, М18а, М21а, М26а, М31а, М44а, М56а.</p> <p>3. Химический состав стали должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1 настоящего стандарта.</p>		
Внесен Министерством черной металлургии СССР	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 28/V 1957 г.	Срок введения 1/VII 1958 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 40 коп.

Перепечатка воспрещена

Таблица 1							
Группа стали	Марки стали	Содержание элементов в %				Соответствующие или близкие марки стали по ГОСТ 380-50	
		Углерод	Кремний	Марганец	Фосфор		Сера
не более							
I	БСт. 0	≤0,14	Не гарантируется		0,090	0,070	Ст. 0
	БСт. 3кп БСт. 3 БСт. 4кп БСт. 4 БСт. 5 БСт. 6				0,080	0,060	Ст. 3 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 4 Ст. 5 Ст. 6
I	Ст. 0	≤0,23	Не гарантируется		0,070	0,060	Ст. 0
	Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3кп Ст. 3 Ст. 4 Ст. 4а Ст. 5 Ст. 6 Ст. 7	≤0,12 ≤0,15 ≤0,22 ≤0,22 ≤0,25 — — —			0,050	0,055	Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 3 Ст. 4 — Ст. 5 Ст. 6 Ст. 7
II	Б09кп Б09 Б16кп Б16 Б23 Б33	≤0,12 ≤0,12 0,12—0,20 0,12—0,20 0,17—0,30 0,26—0,40	≤0,05 0,12—0,32 ≤0,05 0,12—0,32 0,12—0,32 0,12—0,32	0,25—0,55 0,25—0,55 0,35—0,55 0,35—0,55 0,50—0,80 0,60—0,90	0,080	0,060	БСт. 3 БСт. 3 БСт. 4 БСт. 4 БСт. 5 БСт. 6

ГОСТ 380-57

Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования

Продолжение

Группа стали	Марки стали	Содержание элементов в %					Соответствующие или близкие марки стали по ГОСТ 380-50
		Углерод	Кремний	Марганец	Фосфор	Сера	
					не более		
II	M09кп	0,06—0,11	≤ 0,05	0,30—0,50	0,045	0,050	MСт. 1
	M12кп	0,09—0,14	≤ 0,05	0,30—0,50			MСт. 2
	M18кп	0,14—0,22	≤ 0,05	0,30—0,50			MСт. 3
	M18	0,14—0,22	0,12—0,30	0,40—0,65			MСт. 3
	M21	0,17—0,25	0,12—0,30	0,40—0,70			MСт. 4
	M26	0,22—0,30	0,12—0,30	0,40—0,70			—
	M31	0,27—0,35	0,15—0,32	0,50—0,80			MСт. 5
	M44	0,38—0,49	0,15—0,32	0,50—0,80			MСт. 6
	M56	0,50—0,62	0,15—0,32	0,50—0,80			MСт. 7
III	M09	0,06—0,11	0,12—0,30	0,30—0,50	0,040	0,040	—
	M12	0,09—0,14	0,12—0,30	0,30—0,50			—
	M16	0,12—0,19	0,12—0,30	0,40—0,65			—
	M18a	0,14—0,21	0,12—0,30	0,40—0,65			Ст. 3, MСт. 3
	M21a	0,17—0,24	0,12—0,30	0,40—0,70			Ст. 4, MСт. 4
	M26a	0,22—0,30	0,12—0,30	0,40—0,70			—
	M31a	0,27—0,35	0,15—0,32	0,50—0,80			Ст. 5, MСт. 5
	M44a	0,38—0,49	0,15—0,32	0,50—0,80			Ст. 6, MСт. 6
	M56a	0,50—0,62	0,15—0,32	0,50—0,80			Ст. 7, MСт. 7

Примечания:

1. В марках стали групп II и III цифры обозначают среднее содержание углерода в сотых долях процента, дополнительный индекс „кп“ в стали групп I и II— кипящую сталь.
2. В целях повышения сопротивления старению и получения мелкозернистой структуры спокойная сталь должна дополнительно раскисляться алюминием, титаном и др.
3. По соглашению сторон сталь (кроме группы III) может поставляться в полуспокойном состоянии с содержанием кремния 0,06—0,15%. В этом случае к обозначению марки стали в конце добавляется индекс „пс“; например, M18пс.

Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования

ГОСТ 380—57

Стр. 3

Стр. 4

ГОСТ 380—57	Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования	
<p>4. В стали, предназначенной для сварных конструкций, содержание кремния должно быть:</p>		
<p>при содержании углерода в стали до 0,22% вкл. 0,12—0,22%</p>		
<p>при содержании углерода в стали св. 0,22% 0,12—0,25%</p>		
<p>Сталь для сварных конструкций должна испытываться на свариваемость по методике, согласованной между поставщиком и заказчиком.</p>		
<p>5. В стали, изготовленной на базе Керченских руд (завод Азовсталь), допускается содержание мышьяка до 0,15%.</p>		
<p>В стали, изготовленной другими заводами, содержание мышьяка не должно превышать 0,03%, что гарантируется заводом-изготовителем.</p>		
<p><i>Примечание.</i> По обоснованному требованию заказчика поставляется сталь с ограничением содержания мышьяка не свыше 0,03%.</p>		
<p>6. Содержание в стали групп II и III остаточной меди не должно превышать 0,25%, хрома 0,30% и никеля 0,30%, а общее содержание этих элементов не должно превышать 0,60%.</p>		
<p>Завод-поставщик гарантирует содержание этих элементов в стали не выше установленных норм.</p>		
<p><i>Примечания:</i></p>		
<p>1. В стали, изготавливаемой на Ново-Тагильском, Серовском и Ижевском металлургических заводах разрешается остаточное содержание меди не более 0,30%.</p>		
<p>2. По требованию заказчика содержание меди в стали, предназначенной для горячей обработки давлением, не должно превышать 0,20%.</p>		
<p>7. При контрольном химическом анализе в готовом прокате допускаются (табл. 2) следующие отклонения от норм содержания отдельных элементов:</p>		
Таблица 2		
Наименования элементов	Допускаемые отклонения в %	
	для спокойной стали	для кипящей стали
Углерод	+0,03 —0,02	±0,03
Кремний	+0,03 —0,02	—
Марганец	+0,04 —0,03	+0,05 —0,04
Фосфор	+0,005	+0,006
Сера	+0,005	+0,006

Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования

ГОСТ 380—57

Примечание. В стали для сварных конструкций и стали группы III допускаются отклонения только по минусовым допускам.

8. В обжатой болванке и заготовке спокойной и полуспокойной стали должны быть полностью удалены усадочная раковина и усадочная рыхлость.

9. На поверхности проката не допускаются пузыри, плены, трещины и раковины.

На кромках листов не должно быть расслоений.

10. Механические свойства и технологические испытания стали групп I и III после горячей прокатки должны соответствовать нормам табл. 3 настоящего стандарта.

Для размеров проката, не предусмотренных настоящим стандартом, нормы механических свойств и испытаний на загиб устанавливаются специальными стандартами или отдельными техническими условиями.

Таблица 3

Группа стали	Марка стали	Минимальное значение предела текучести в кгс/мм ² по разрядам толщины проката			Временное сопротивление разрыву кгс/мм ²	Относительное удлинение в %			Испытание на загиб в холодном состоянии на 180° (α — толщина образца, d — диаметр оправки)
		1	2	3		при временном сопротивлении разрыву кгс/мм ²	δ ₁₀	δ ₅	
							не менее		
I	БСт. 3кп БСт. 3	25	24	23	38—47	38—40 41—43 44—47	23 22 21	27 26 25	d=0
	БСт. 4кп БСт. 4	26	25	25	42—52	42—44 45—48 49—52	22 21 20	26 25 24	d=a
	БСт. 5	29	28	27	50—62	50—53 54—57 58—62	18 17 16	22 21 20	d=3a
	БСт. 6	32	31	30	60—72	60—63 64—67 68—72	13 12 11	16 15 14	—
	Ст. 1	—	—	—	32—40	32—40	28	33	d=0

Стр. 6

ГОСТ 380—57		Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования							
Продолжение									
Группа стали	Марка стали	Минимальное значение предела текучести в кгс/мм ² по разрядам толщины проката			Временное сопротивление разрыву кгс/мм ²	Относительное удлинение в %			Испытание на загиб в холодном состоянии на 180° (a — толщина образца, d — диаметр оправки)
		1	2	3		при временном сопротивлении разрыву кгс/мм ²	δ ₁₀	δ ₅	
не менее									
I	Ст. 2	22	21	21	34—42	34—42	26	31	d=0
	Ст. 3кп	24	24	22	38—47	38—40 41—43 44—47	24 23 22	28 27 26	d=0
	Ст. 3	25	24	23	40—50	40—43 44—47 48—50	23 22 21	27 26 25	d=0
	Ст. 4	26	25	24	42—52	42—44 45—48 49—52	21 20 19	25 24 23	d=a
	Ст. 4а	27	26	25	46—56	46—48 49—52 53—56	19 18 17	23 22 21	d=2a
	Ст. 5	29	28	27	50—62	50—53 54—57 58—62	17 16 15	21 20 19	d=3a
	Ст. 6	32	31	30	60—72	60—63 64—67 68—72	13 12 11	16 15 14	—
	Ст. 7	35	35	33	70 и более	70—79 80 и более	9 8	12 10	—
III	M09	—	—	—	32—40	32—40	28	33	d=0
	M12	22	21	21	35—43	35—39 40—43	27 26	32 31	d=0

Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования

ГОСТ 380—57

Продолжение

Группа стали	Марка стали	Минимальное значение предела текучести в кгс/мм ² по разрядам толщины проката			Временное сопротивление разрыву кгс/мм ²	Относительное удлинение в %			Испытание на загиб в холодном состоянии на 180° (a—толщина образца, d—диаметр оправки)
		1	2	3		при временном сопротивлении разрыву кгс/мм ²	δ ₁₀	δ ₅	
							не менее		
III	M16	24	23	22	38—47	38—47	25	29	d=0
	M18a	25	24	23	40—50	40—43 44—47 48—50	24 23 22	28 27 26	d=0
	M21a	26	25	24	42—52	42—44 45—48 49—52	22 21 20	26 25 24	d=a
	M26a	28	27	26	46—56	46—49 50—53 54—56	20 19 18	24 23 22	d=2a
	M31a	29	28	27	50—62	50—53 54—57 58—62	18 17 16	22 21 20	d=3a
	M44a	32	31	30	60—72	60—63 64—67 68—72	14 13 12	17 16 15	—
	M56a	36	35	34	70 и более	70—79 80 и более	10 9	13 11	—

Примечания:

1. Нормы предела текучести устанавливаются табл. 3 в зависимости от разрядов толщины проката:

1-й разряд сортовая сталь толщиной до 40 мм вкл.

 фасонная » » до 20 » »

 листовая » » от 4 до 20 мм вкл.

Стр. 8

ГОСТ 380—57

Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования

2-й разряд	сортовая сталь	толщиной	св. 40 до 100 мм	вкл.
	фасонная	»	»	св. 20 мм
	листовая	»	»	св. 20 до 40 мм
				вкл.
3-й разряд	сортовая	»	»	св. 100 до 250 мм
	листовая	»	»	св. 40 до 60 мм
				вкл.

2. Допускается повышение временного сопротивления на 3 кгс/мм^2 выше верхнего предела, указанного в табл. 3, при обязательном соблюдении в этих случаях норм относительного удлинения и удовлетворительных результатов испытания на загиб в холодном состоянии в соответствии с табл. 3.

3. Для стали 2-го разряда по толщине проката допускается понижение относительного удлинения не более чем на 2% (абсолютных), а для стали 3-го разряда не более 3% (абсолютных) против норм для δ_5 , указанных в табл. 3.

4. По требованию заказчика сталь марок М16 2-го разряда по толщине проката должна поставляться с пределом текучести не менее 24 кгс/мм^2 .

5. Для листов из стали марок Ст. 3, Ст. 3кп, М16 и М18а толщиной свыше 60 мм, предел текучести должен быть не менее 20 кгс/мм^2 .

6. При испытании на загиб в холодном состоянии проката толщиной более 25 мм, диаметр оправки d увеличивается против указанного в табл. 3 на толщину образца a .

7. Сталь марок БСт. 0 и Ст. 0 поставляется с гарантированным испытанием на загиб в холодном состоянии при диаметре оправки, равном двум толщинам образца ($d=2a$) и гарантированным содержанием углерода, фосфора и серы согласно табл. 1.

8. Сталь, подвергнутая механическим испытаниям в крупных профилях проката, может при поставке в более мелких профилях механическим испытаниям не подвергаться, при этом поставщик должен гарантировать соответствие механических свойств стали нормам табл. 3.

Сталь группы I

11. Для стали группы I гарантируемыми характеристиками являются: предел текучести, временное сопротивление разрыву и относительное удлинение, определяемые при испытании на растяжение стали после горячей прокатки. Эти величины должны соответствовать нормам, указанным в табл. 3 настоящего стандарта.

Примечание. По соглашению сторон допускается поставлять сталь группы I без гарантии по пределу текучести.

12. По соглашению сторон сталь поставляется в термически обработанном виде или термически обработанной с прокатного нагрева; в этом случае нормы механических свойств устанавливаются отдельными стандартами или техническими условиями.

Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования

ГОСТ 380—57

13. По требованию заказчика, для стали группы I должны гарантироваться удовлетворительные результаты испытания на загиб в холодном состоянии и ударную вязкость при нормальной температуре ($+20^{\circ}$) в соответствии с нормами табл. 3 и 4.

14. Химический состав стали, поставляемой по группе I, должен указываться в сертификате, но браковочным признаком не является, за исключением фосфора, серы и углерода, предельное содержание которых в стали поставщик гарантирует в соответствии с нормами, указанными в табл. 1 для стали группы I.

Сталь группы II

15. Для стали группы II гарантируемой характеристикой является химический состав, который должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1 настоящего стандарта.

Сталь группы III

16. Для стали группы III гарантируемыми характеристиками являются: химический состав, механические свойства (временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение), удовлетворительные результаты при испытании на загиб в холодном состоянии, ударная вязкость при нормальной температуре ($+20^{\circ}$).

17. Химический состав стали группы III должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1, механические свойства и испытания на загиб в холодном состоянии — нормам, указанным в табл. 3, ударная вязкость — нормам, указанным в табл. 4.

18. По требованию заказчика в стали группы III должны быть дополнительно гарантированы:

а) формы относительного сужения стали;

б) ударная вязкость при температуре -20° и после механического старения согласно нормам, указанным в табл. 4 настоящего стандарта;

в) макроструктура на изломах или на протравленных темплетях, не имеющая усадочной раковины и рыхлости, пузырей, расслоений, трещин, загрязнений и т. п.

Стр. 10

ГОСТ 380—57

Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования

Таблица 4

Марка стали	Вид проката	Расположение образца	Диаметры или толщины проката мм	Минимальные значения ударной вязкости в кгс·м/см ²		
				в состоянии поставки при нормальной температуре (+20°)	после старения при нормальной температуре (+20°)	в состоянии поставки при температуре —20°
М12	Лист и широкополосная сталь	Поперек прокатки	до 100	10	—	—
	Сортовая и фасонная сталь	Вдоль прокатки	до 100	12	—	—
Ст. 3кп	Лист и широкополосная сталь шириной более 600 мм	Поперек прокатки	до 25	8	—	—
			от 26 до 100	7	—	—
	Широкополосная сталь шириной до 600 мм включительно	Вдоль прокатки	до 25	9	—	—
от 26 до 100			8	—	—	
Фасонный и сортовой прокат	Вдоль прокатки	до 25	10	—	—	
		от 26 до 100	9	—	—	
Ст. 3, М16, М18а	Лист и широкополосная сталь шириной более 600 мм	Поперек прокатки	до 25	8	4,0	4,0
			от 26 до 100	7	3,5	3,5
	Широкополосная сталь шириной до 600 мм включительно	Вдоль прокатки	до 25	9	4,5	4,5
от 26 до 100			8	4,0	4,0	
Фасонный и сортовой прокат	Вдоль прокатки	до 100	10	5	4	

По требованию заказчика поставляется сталь, у которой ударная вязкость после механического старения должна быть не менее 50% от фактически полученной ударной вязкости до старения.

Сталь углеродистая обыкновенного и повышенного качества. Марки и общие технические требования

ГОСТ 380—57

19. По форме и размерам сталь должна соответствовать требованиям стандартов на сортамент.

II. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

20. Правила приемки, методы отбора проб и испытаний при поставке стали, маркировка и упаковка должны соответствовать ГОСТ 7564—55, ГОСТ 7565—55 и ГОСТ 7566—55.

21. При поставке стали по группам I, II и III в заказе, в сертификате и в железнодорожной накладной на каждую отгружаемую партию должны быть указаны группа поставки (I, II, III) и марка стали.

Поставка стали для сварных конструкций должна оговариваться в заказе.

Примечание. Указание групп поставки стали не распространяется на сталь марок БСт. 0 и Ст. 0.